

PALMA AG
Kesselackerstr. 12
CH-5611 Anglikon

MWST-/TVA-/IVA-Nr. 594 227
Telefon +41 (0)56 621 00 00
Telefax +41 (0)56 621 26 00

Internet: www.palmaag.com
E-Mail: info@palmaag.com



Etikettierklebstoffe

Flasche	Etikette	Klebstoff	Rohstoff-basis	Viskosität mPa.s	Etikettiergeschwindigkeit: Flaschen pro Stunde	Beständigkeit:	
G	Parziell	A 35	Stärke	60'000	5.000-15.000	Kondenswasser	
	Parziell	A 46	Stärke	80'000	10.000-30.000	Kondenswasser	
	Parziell	C 44 G	Casein	80'000	10.000-30.000	Kondenswasser	
	Parziell	C 45 N	Casein	100'000	5.000-30.000	Kondenswasser	
	L	Parziell	C 48	Casein	130'000	20-40.000	Kondenswasser
		Parziell	C 44 D	Casein	50'000	20.000-40.000	Kondenswasser
		Parziell	C 46	Casein	120'000	20-40.000	Kondenswasser
	A	Parziell	C 40	Casein	90'000	20.000-40.000	Eiswasserbeständig
		S	Einwicklung	3912	Hotmelt	550	5.000-20.000
Einwicklung			3914	Hotmelt	500	10.000-30.000	Eiswasserbeständig
	Siegel	RL 88 P	Vinyl-Dispersion	60'000	-	Eiswasserbeständig	
P E T	Parziell	RL 23	Vinyl-Dispersion	60'000	2.000-15.000	Kondenswasser	
	Parziell	RL 24	Vinyl-Dispersion	70'000	10.000-20.000	Kondenswasser	
P V C	Einwicklung	3912	Hotmelt	550	5.000-20.000	Eiswasserbeständig	
	Einwicklung	3914	Hotmelt	500	10.000-30.000	Eiswasserbeständig	

PALMA AG
 Kesselackerstr. 12
 CH-5611 Anglikon



MWST-/TVA-/IVA-Nr. 594 227
 Telefon +41 (0)56 621 00 00
 Telefax +41 (0)56 621 26 00

Internet: www.palmaag.com
 E-Mail: info@palmaag.com

Etikettierklebstoffe						
P P	Einwicklung	D 61	Dextrin	120'000	5.000-15.000	Kondenswasser
Stagniolierung	Einwicklung	1915	Hotmelt	650	15.000-35.000	bei Rostbefall
	Einwicklung	A 18 D	synthetisch	3000	15.000-35.000	bei Schimmelbefall
						aktualisiert, 2006