



PALMAgel 801 P – 802 P – 806 P

Verpackungsklebstoff

Anwendung: Speziell geeignet für den Ueberzug von Schachteln und für die Doublierung von Karton und oder Papier.

Eigenschaften/Verarbeitungshinweise: Pulverklebstoff auf Proteinbasis zum selber ansetzen mit Wasser, für gute Planlage.

Technische Daten:

	801 P	802 P	806 P	
Verdünnung mit Wasser	1:1	1:1	1:1	
Viskosität Brookfield bei 50 °C (1) mPas	100	350	250	+/- 100
Offene Zeit bei 50°C (2) sec.	30	10	20	
Applikationstemperatur °C	50-70	50-70	50-70	
Lieferart	Pulver	Pulver	Pulver	

(1) – Methode MI 24

(2) – Methode MI 40

801 P - für langsame Anlagen und für die Doublierung von Karton und / oder Papier

802 P - für sehr schnelle Anlagen und für dickes steifes Papier oder plastifiziertes Papier, für plastifizierten Karton ist 880V besser geeignet

806 P - für schnelle Anlagen

Reinigung: Mit kaltem oder besser mit warmem Wasser.

Verpackung: 25kg Papiersäcke, 1250kg Palette.

Lagerung: 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagerfähig.

Gefahrenklasse: Giftklassefrei BAG-T N° 614100
Kein Publikumsprodukt.
Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung entstehende Dämpfe absaugen. Werden die Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitpunkt erheblich überschritten, besteht die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte.

Diese Angaben entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie werden Ihnen unverbindlich mitgeteilt und sind nicht als Spezifikation des Klebstoffes zu betrachten. Wir empfehlen vor industrieller Anwendung Versuche durchzuführen.

Ausgabe: 2006, alle früheren Angaben sind ungültig.