



PALMAgel 850 - 851

Verpackungsklebstoff

Anwendung: Speziell geeignet für den Ueberzug von Schachteln und für die Doublierung von Karton und Papier.

Eigenschaften/Verarbeitungshinweise: Gebrauchsfertiger Gelatineklebstoff für die Ueberzugsautomaten, mit sehr guter Planlage.

Technische Daten:

	<u>850</u>	<u>851</u>	
Verdünnung mit Wasser			
Viskosität Brookfield bei 50 °C (1) mPas	2'000	10'000	+/- 20%
Offene Zeit bei 50°C (2) sec.	10	1	
Applikationstemperatur °C	50-70	50-70	
Lieferart	Beutel	Beutel	

(1) – Methode MI 42

(2) – Methode MI 40

PALMAgel 850 - gebrauchsfertig für schnelle Ueberzugsanlagen.

PALMAgel 851 - gebrauchsfertig für mittelmässig schnelle Ueberzugsanlagen.
851 kann mit Wasser verdünnt werden um die Anzugsgeschwindigkeit des Klebstoffes zu verlängern und die Viskosität zu senken.

	<u>offene Zeit in sec.</u>	<u>Viskosität in mPas</u>
mit 5% Wasser	4	5'000
mit 10% Wasser	8	2'500

Reinigung: Mit kalten oder besser mit warmem Wasser.

Verpackung: 25kg Papiersäcke, auf 1000kg oder 1500kg pro Palette

Lagerung: 3 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagerfähig.

Gefahrenklasse: Giftklassefrei BAG-T N° 614100. Kein Publikumsprodukt.
Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung entstehende Dämpfe absaugen. Werden die Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitpunkt erheblich überschritten, besteht die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte.

Diese Angaben entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie werden Ihnen unverbindlich mitgeteilt und sind nicht als Spezifikation des Klebstoffes zu betrachten. Wir empfehlen vor industrieller Anwendung Versuche durchzuführen.

Ausgabe: 2006, alle früheren Angaben sind ungültig.